



BỘT BẢ TƯỜNG HATEX

Thành phần của bột bả tường HATEX gồm: cement poland, bột khoáng và phụ gia polymer đặc biệt. Bột bả tường HATEX là sản phẩm của Công ty Cổ phần Sơn Tổng hợp Hà Nội sản xuất theo công nghệ của tập đoàn JJ- DEGUSSA (CHLB Đức) chuyên dùng làm lớp hoàn thiện cuối cùng của bề mặt tường, trần nhà trước khi sơn phủ nhằm tạo ra bề mặt phẳng, mịn, không bị rạn nứt chân chim theo thời gian và đáp ứng được yêu cầu kiến trúc hiện đại.

TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

- Dễ sử dụng, khi sử dụng chỉ cần trộn với nước sạch.
- Bám dính tốt trên các bề mặt tường bê tông hay vữa trát, cả bên trong và bên ngoài các công trình xây dựng dân dụng hay công nghiệp.
- Tường sau khi bả tạo nên một bề mặt nhẵn đẹp trước khi sơn phủ.
- Bột bả tường HATEX tạo ra những mặt phẳng nên có khả năng chống thấm tốt vì không giữ nước sau mưa nên tránh được sự phát triển của rêu, nấm mốc.
- Bề mặt sau khi bả thích hợp với tất cả các hệ sơn phủ.
- Định mức sử dụng: 0,7 -0,8 kg/m².
- Bao gói: sản phẩm bột bả tường HATEX đóng bao 10 kg & 20 kg.

CÁCH SỬ DỤNG

Chuẩn bị bề mặt tường trước khi bả

- Bề mặt bê tông hay lớp vữa trát phải đảm bảo vệ sinh sạch, không quá lồi lõm hoặc bám các vật cơ học.

- Bề mặt bê tông hay lớp vữa trát không nên khô quá. Nếu khô thì tưới nước cho ẩm trước khi thi công.
- Nếu là bề mặt cũ thì nên làm sạch sơn vôi cũ, diệt rêu nấm mốc (nếu có) và làm ẩm bề mặt trước khi thi công.

Pha trộn

- Trộn 1 bao bột 10 kg với khoảng 5 lít nước sạch (khoảng 0,5 lít nước/1kg bột bả). Nên đổ từ từ bột vào nước để tránh vón cục. Phải đảm bảo việc trộn đó đạt được một hỗn hợp đồng nhất, không vón cục dù nhỏ. Nếu trộn bằng máy trộn bê tông hay máy khuấy cầm tay thì càng tốt.
- Sau khi trộn thành một hỗn hợp nên chờ khoảng 5-7 phút cho các phụ gia phát huy tác dụng hoàn toàn và trộn lại một lần nữa rồi bắt đầu thi công.

Phương pháp gia công

- Dùng dao bay bằng thép để bả phẳng.
- Bả 1 lớp mỏng trước. Lớp trước khô thì mới bả lớp tiếp theo.
- Khi lớp bả khô thì tiến hành mài phẳng bằng bay hoặc chờ thật khô rồi dùng giấy ráp mịn làm nhẵn.
- Độ dày 1 lớp bả khoảng 1mm, không nên dày hơn.
- Bảo quản: để nơi khô ráo, không xếp chồng lên nhau quá 10 bao.
- Bảo hành: 6 tháng kể từ khi xuất xưởng.

CHỈ TIÊU KỸ THUẬT (TCCS 42:2009/SH)

TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC CHỈ TIÊU
1. Màu sắc	mẫu	Trắng, xám
2. Độ mịn	%	≤ 98

- *Bột bả chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết cần đậy kín, để khô ráo thoáng mát.*
- *Không thi công trong những ngày ẩm ướt.*
- *Chú ý: Tránh tiếp xúc trực tiếp với da, mắt. Sử dụng trang bị an toàn như: găng tay, khẩu trang, kính,...*